

# Kempas

## Atibt

Kempas/tualang; NEN-EN 13556: kempas (GB), kempas (F), Kempas (D), Code KOML

## Andere namen

Menggeris, tualang (Indonesië), mengris, mengaris, tualang, impas, tapang (Maleisië), manggis (Filipijnen).

## Botanische naam

*Koompassia malaccensis* Benth. (Kempas),  
*Koompassia excelsa* (Becc.) Taub. (Tualang).

## Familie

Leguminosae (Caesalpiniaceae).

## Groeigebied

Maleisië, Indonesië, Filipijnen en Thailand.



<b>Boombeschrijving</b>	Hoogte tot 85 m met grote plankwortels. De rechte takvrije stam is 24-27 m lang en heeft een diameter van 0,6 - 1,2 m, maximaal 3 m.
<b>Aanvoer</b>	Gezaagd hout.
<b>Houtbeschrijving</b>	Vers gezaagd is de kleur van het kernhout van kempas bleek steenrood. Door de invloed van het daglicht wordt het vrij spoedig oranje-rood tot diep roodbruin, soms tot donkerbruin. Uiterlijk heeft het hout iets weg van merbau. Het spint is witachtig tot bleekgeel en ongeveer 50 mm breed. Een typisch kenmerk is soms de aanwezigheid van strepen of aderen. Dit is ingegroeid bastweefsel. Deze plekken kunnen in radiale richting 6 mm diep gaan en in tangentiële richting 50 mm of meer zijn. In lengterichting strekken zij zich verscheidene honderden millimeters uit. Dit afwijkend weefsel is in mechanisch opzicht inferieur aan het normale hout en veroorzaakt tijdens het drogen gebreken in het hout.
<b>Houtherkenning</b>	Rood van kleur, op kops vlak aliform en gebandeerd parenchym, ingegroeide bast.
<b>Draad</b>	Kruisdraad of golvende draad.
<b>Nerf</b>	Grof, maar gelijkmatig.
<b>Volumieke massa</b>	(670-)860(-1290) kg/m <sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte.
<b>Krimp</b>	Radiaal 2,5% en tangentiiaal 3,0%.



<b>Drogen</b>	Redelijk goed aan de lucht te drogen. Bij kunstmatig drogen hetzelfde droogschema gebruiken als voor keruing. Als ingegroeide bast aanwezig
<b>Hardheid</b>	Langsvlak 7600 N.
<b>Bewerkbaarheid</b>	Moeilijk tot matig moeilijk te bewerken. Schaven geeft een glad oppervlak, maar dat is afhankelijk van de aanwezige kruisdraad.
<b>Spijkeren &amp; schroeven</b>	Vorboren noodzakelijk. Ijzer in contact met vochtig kempas veroorzaakt verkleuringen.
<b>Lijmen</b>	Matig; verbindingen met ureumformaldehydelijmen houden slecht.
<b>Buigen</b>	Niet bekend.
<b>Oppervlakafwerking</b>	Goed, bij glad werk een poriënvuller gebruiken.
<b>Impregneerbaarheid</b>	Kernhout 3, spint 1-2 (volgens NEN-EN 350).
<b>Toepassingen</b>	Parket(vloeren), binnenbetimmeringen, meubelen (blindwerk), rabatdelen voor gevelbekleding, tuinhout, waterbouwhout en pallets.
<b>Sterkteklasse</b>	Ingedeeld in D60, afhankelijk van herkomst en kwaliteit (zie tabel D).

### Duurzaamheid

#### Relatieve weerstand tegen schimmels

Kernhout klasse 2 voor kempas (NEN-EN 350: praktijkervaring en veldonderzoek) en klasse 3 voor Tualang (literatuur).

#### Relatieve weerstand tegen dierlijke organismen

Kernhout: drooghoutboorders, termieten en marineboorders allen S; spint: spinthoutkever S (NEN-EN 350).