

# Mahonie Swietenia

## Atibt

Mogno; NEN-EN 13556: American mahogany (GB), acajou d'Amérique (F), Amerikanisches Mahagoni (D), Code SWMC

## Andere namen

1. Caoba, mahogany, mahagoni, mogno, mara, mahonia, acajou, baywood, Bolivia-mahonie, Braziliaans mahonia, Ecuador-mahonie, Peru-mahonie en Venezolaans mahonia, Aguano, mogno, araputanga (Peru), orura (Venezuela).
2. Honduras-mahonie, Nicaragua-mahonie, Tabasco-mahonie, Mexicaans mahonie, chiculte, cobano, gateado, rosadillo, chacalte (Guatemala), zopilote (Mexico).
3. Cuba-mahonie, San Domingo-mahonie, caobilla (Cuba).

## Botanische naam


1. *Swietenia macrophylla* King.
2. *Swietenia humilis* Zucc..
3. *Swietenia mahagoni* (L.) Jacq..

## Familie

Meliaceae.

## Groeigebied

1. Tropisch Zuid-Amerika, elders in tropen aangeplant.
2. Midden-Amerika, Mexico.
3. Caraïbisch gebied, aangeplant in Afrika en Azië



## Boombeschrijving

Tot 30 m hoog en maximaal 2 m diameter boven de zware plankwortels, takvrije stam 18-24 m. Afhankelijk van bodem en klimatologische omstandigheden van het gebied waaruit het hout afkomstig is, kunnen de eigenschappen iets variëren.

## Aanvoer

Gezaagd (gekantrecht) hout (vroeger hartvrije delen van 100 cm, nu van 30 cm) en finer. CITES-houtsoort (alle 3 de boomsoorten staan op appendix II), waardoor import alleen met speciale vergunningen mogelijk is.

## Houtbeschrijving

Mahonie is een fraaie, vaste, zachte, taaie, matig sterke houtsoort. Het kernhout is zalmkleurig, roze, rood tot roodbruin, nakleurend tot dieprood of bruin met een goudkleurige gloed. Bewerkt droog mahonie heeft een lichtroze kleur, onder invloed van licht verkleurt dit snel naar fraai roodbruin. Het spint is wit tot geel.

## Houtherkenning

Roodbruin van kleur, zijdeachtige glans, op kops vlak (marginale parenchymbandjes zonder verder opvallend parenchym, etagebouw op het dosse vlak. *Swietenia mahonie* onderscheidt zich van de Afrikaanse mahonies (kosipo, khaya, sapelli, sipo, tiama) door de relatief kleine



<b>Nerf</b>	vaatjes, alleen marginaal parenchym, etagebouw, geurloos en relatief zacht (zeker vergeleken met eike, espen en kastanje) Fijn tot matig grof.
<b>Volumieke massa</b>	1. 540 kg/m <sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte, vers 700-800 kg/m <sup>3</sup> (vochtgehalte circa 55%). 2. 770 kg/m <sup>3</sup> bij 12% vochtgehalte.
<b>Krimp</b>	Nat naar 12% vochtgehalte: radiaal 1,2% en tangentiaal 1,8%.
<b>Drogen</b>	Matig snel, zonder veel gevaar voor scheuren en vervorming. Een ijklijn is beschikbaar voor het uitvoeren van elektrische houtvochtmetingen.
<b>Hardheid</b>	Langsvlak 3550 N.
<b>Bewerkbaarheid</b>	Het laat zich zowel met handgereedschap als machinaal goed bewerken. Schaven gaat in het algemeen goed, maar geeft soms een wollig oppervlak zodat scherp snijgereedschap noodzakelijk is.
<b>Spijkeren en schroeven</b>	Matig goed, in vochtige omstandigheden corrosievorming en zwarte verkleuring in contact met ijzer. Mahonie verkleurt grijs in contact met ijzer en bruin in contact met koper of messing.
<b>Lijmen</b>	Goed.
<b>Buigen</b>	Matig.
<b>Oppervlakafwerking</b>	Goed. Bij lakken op polyesterbasis kan de filmvorming worden verhinderden kan droogvertraging optreden.
<b>Impregneerbaarheid</b>	Kernhout 4, spint 2-3 (volgens NEN-EN 350).
<b>Bijzonderheden</b>	<i>Swietenia macrophylla</i> is lichter in gewicht en kleur en minder fraai getekend dan de 2 andere soorten.
<b>Toepassingen</b>	Meubelen, interieurtimmerwerk, draai- en beeldhouwwerk, knoppen en grepen, lijsten, voor fineer en triplexfabricage. Exterieur voor ramen, kozijnen en deuren en in de scheepsbouw (huidbepanking, betimmering in jachten). Voor muziekinstrumenten (vooral voor de body en hals bij elektrische gitaren).
<b>Sterkteklasse</b>	Ingedeeld in D18, afhankelijk van herkomst en kwaliteit (zie tabel D).

## Duurzaamheid

### Relatieve weerstand tegen schimmels



---

**Kernhout klasse 2 (NEN-EN 350: praktijkervaring en veldonderzoek).**

**Relatieve weerstand tegen dierlijke organismen**

**Kernhout: drooghoutboorders D, termieten S en marineboorders S (NEN-EN: 350); spint: gewone houtworm M.**