



PLAN DE TRAVAIL



PANNEAU MASSIF LAMELLE COLLE ABOUTE PROPRE PRODUCTION

- * Qualité A
- * Bois exotique stable de haute densité
- * Collage suivant DIN D4
- * Séché à 10-12 %
- * Filmé individuellement
- * Ponçage grain 180
- * Aussi disponible avec éco-certification (FSC®, PEFC)

AVANTAGES

- * Usage cuisine, escalier, ...
- * Débitage simple
- * Lamelles homogène et aboutage fermé
- * Stabilité inédite



Het keurmerk voor
verantwoord bosbeheer



Hét keurmerk voor
duurzaam bosbeheer
www.pefc.be



CONTENU

Panneaux qualité A

Dark Red Meranti	p3
Merbau	p3
Padouk	p4
Palisandre	p4
Teck	p5

DARK RED MERANTI (Shorea spp.)
Malaisie, Indonésie
Qualité A

Classe III

 680 kg/m³


Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Finition	Collage	Emballage
30	1100	4500	ponçage grain P180	DIN D4	20 pieces par palette filmé par panneau

Par pièce
MERBAU (Instia bijuga)
Indonésie
Qualité A

Classe I/II

 830 kg/m³


Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Finition	Collage	Emballage
28	710	3000	ponçage grain P180	DIN D4	10 pieces par palette filmé par panneau
40	900	4000	ponçage grain P180	DIN D4	10 pieces par palette filmé par panneau

Par pièce

PADOUK (*Pterocarpus soyauxii*)

Cameroun , Gabon, DRC

Qualité A



Classe I
650 kg/m³

Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Finition	Collage	Emballage
28	710	3000	ponçage grain P180	DIN D4	10 pieces par palette filmé par panneau
40	900	4000	ponçage grain P180	DIN D4	10 pieces par palette filmé par panneau

Utilisable à l'extérieur

Par pièce

PALISSANDER (*Dalbergia Latifolia*)

Indonésie

Qualité A



Classe I
650 kg/m³

Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Finition	Collage	Emballage
28	710	3000	ponçage grain P180	DIN D4	10 pieces par palette filmé par panneau

Par pièce

TEAK (Tectona grandis)
Indonésie
Qualité A

Classe I

 650 kg/m³


Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Finition	Collage	Emballage
28	710	3000	ponçage grain P180	DIN D4	10 pieces par palette filmé par panneau
38	900	4000	ponçage grain P180	DIN D4	10 pieces par palette filmé par panneau

Par pièce